



# 检测报告

报告编号:OTS-20190114001

第 1 页 共 5 页

## 客户信息:

公司名称	佳庚电子（昆山）有限公司
公司地址	昆山市淀山湖镇曙光路 6 号

## 样品信息:

名称	PP 波纹管
型号	CNY5-0
材质	PP 黄色
零件号	/
生产商	/
买家	/
收样日期	2019.01.17
检测日期	2019.01.17~2019.01.28
测试结果	见下页

编制: 朱红燕

审核: 巢乐

批准: 李伟

签发日期: 2019 年 1 月 29 日

# 检测报告


报告编号:OTS-20190114001

第 2 页 共 5 页


**测试目录:**

序号	样品名称	测试项目	测试结果	测试要求	结论
1.	PP 波纹管	阻燃	0 mm/min	NES M0094-2008	/

**来样照片:**



成品-波纹管



测试样品

# 检测报告

报告编号:OTS-20190114001

第 3 页 共 5 页

## 附录 1

### 1. 测试项目：阻燃

1.1 测试依据：依客户要求，参照标准：NES M0094-2008

### 1.2 测试设备：

序号	名称	型号	校准有效期
1	阻燃性能测试仪	KS-57D	2019.05.08
2	烘箱	DHG-9070A	2019.05.08

1.3 环境条件：室温

### 1.4 技术要求：

1. 热老化条件：80℃×168h；
2. 试样规格：356×100×3mm。

### 1.5 测试结果：


序号	测试项目	限值	实测结果	单位
1	阻燃	/	0	mm/min

### 1.6 测试中的样品照片：

# 检测报告

报告编号:OTS-20190114001

第 4 页 共 5 页



热老化



阻燃


## 1.7 测试后的样品照片:

公司名称/ Company Name: 上海溯检测技术有限公司/Shanghai Original Testing Technology Co., Ltd  
地址/Add: 上海普陀区绥德路 613 弄 11 号/No. 11, Lane 613 Suide Road, Putuo, Shanghai  
电话/Tel: 021-56661780 传真/FAX: 021-56661780

# 检测报告

报告编号:OTS-20190114001

第 5 页 共 5 页



\*\*\*\*\* 报告结束 \*\*\*\*\*

注意事项:

1. 报告未盖报告章无效。 2. 报告涂改、页数不全无效。 3. 本报告仅对送检试样负责。 4. 材料名称系送检单位提供。 5. 根据相关法规、准则规定，未经确认的非标检测方法均不在 CMA、CNAS 认可范围内。 6. 对报告有异议，应在收到报告后 15 日内提出，逾期不予受理。 7. 未经实验室书面批准，不得部分复制检测报告。